

Dispersions-Unterbodenschutz

DEKAphon 9735

Art.-Nr. 6305

Basis:	Bitumenfreie, wässrige mit Füllstoffen und Kunstharzen modifizierte Kunststoffdispersion, die spritz- und walzbar eingestellt ist.
Einsatz:	Als Unterbodenschutz im Caravan- und Wohnmobilbau auf Holzuntergrund.
Eigenschaften des Films	Der getrocknete Film ist bei Raumtemperatur beständig gegen Wasser, Streusalz, aliphatische Lösemittel und Öle. Der Film ist alterungsbeständig, atmungsaktiv sowie flexibel und somit zum Schutz von Holzunterböden hervorragend geeignet. Die Temperaturbeständigkeit beträgt -30°C bis 150°C, kurzzeitig bis 200°C.
Farbe:	Schwarz
Feststoffgehalt:	ca. 48 %
pH-Wert [20°C]:	ca. 7,5
Spez. Gewicht [20°C]	ca. 1,05 g/cm ³
Viskosität [23°C]	Brookfield DVII, Spindel 4, 20 UpM, t = 30 sec: ca. 4000 mPas
Verarbeitungstemperatur:	ca. + 10°C bis +35°C (Raumtemperatur).
Lagerfähigkeit	Produkt sollte zwischen +10 und +28°C gelagert werden. Die Gebinde sind vor Frost sowie direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen. Unter diesen Bedingungen sind die ungeöffneten Gebinde mindestens 6 Monate lagerfähig

Anwendungs- bzw. Verarbeitungshinweise:	Der Auftrag von Dekaphon erfolgt bei kleinen Flächen mittels Pinsel. Bei größeren Flächen mittels rollen oder spritzen. Die Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur. Eine forcierte Trocknung bei 60 – 70°C ist möglich.
Reinigungsmittel:	Wasser, im angetrockneten Zustand kann mit üblichen Lacklösern und Verdünnern gereinigt werden..

Unsere Beratungen in Wort und Schrift sollen Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindlicher Hinweis - auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter - und befreien Sie nicht von der Notwendigkeit der praxisgerechten eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Produktbeschreibungen enthalten keine Aussagen über eine Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Waren begrenzt.
